

HYDRAULICKÉ TESNENIA HRIADEĽOVÉ TESNENIA GUFERÁ - ŠTANDARDNÝ SORTIMENT

ŠTANDARDNÝ SORTIMENT

Profil	Typ	Materiál*	Max tlak [bar]	Rozsah teplôt [°C]	Max rýchlosť [m/s]	Popis	Číslo stránky
	A	NBR FPM	0,5	-30 +100 -20 +200	**	Štandardné celogumené gufero podľa DIN 3760. Pryžovým elastickým vonkajším plášťom je možné eliminovať teplotnú rozťažnosť a väčšiu povrchovú drsnosť v zástavbovom priestore. Maximálna tlaková odolnosť do 0,5 baru.	259
	AS	NBR FPM	0,5	-30 +100 -20 +200	**	Ako typ A, navyše s ochrannou prachovkou, ktorá zabraňuje prieniku prachu a nečistôt z vonkajšieho prostredia. Maximálna tlaková odolnosť do 0,5 baru.	261
	B	NBR FPM	0,5	-30 +100 -20 +200	**	Vyhotovenie podľa DIN 3761 s vonkajším kovovým puzdrom pre presné a pevné usadenie v úložnom priestore.	263
	BS	NBR FPM	0,5	-30 +100 -20 +200	**	Ako typ B, navyše s ochrannou prachovkou, ktorá zabraňuje prieniku prachu a nečistôt z vonkajšieho prostredia.	265
	C	NBR FPM	0,5	-30 +100 -20 +200	**	Vyhotovenie podľa DIN 3761. Kovové puzdro s výstuhou, používané v náročnejších prevádzkových podmienkach a vo väčších rozmeroch. Vďaka výstuhe je odolnejšie proti chybám pri montáži.	267
	CS	NBR FPM	0,5	-30 +100 -20 +200	**	Ako typ C, navyše s ochrannou prachovkou, ktorá zabraňuje prieniku prachu a nečistôt z vonkajšieho prostredia.	269
	AS-P	NBR FPM	10	-30 +100 -20 +200	**	Gufero vhodné pre aplikácie s výskytom tlakového spádu. Kratší tesniaci brít znižuje riziko pretočenia pri výskyte pretlaku. Tlaková odolnosť sa líši podľa prevádzkových podmienok.	271
	A-O	NBR FPM	0,5	-30 +100 -20 +200	**	Typ bez ťažnej pružiny na tesniacom bríte. Použiteľné pre menej náročné aplikácie a pri utesňovaní ihlových ložísk z dôvodu nižších trecích strát.	273
	B-O	NBR FPM	0,5	-30 +100 -20 +200	**	Zachováva si rovnaké vlastnosti ako typ A-O, avšak na vonkajšom obvode má kovové puzdro pre presné a pevné usadenie v úložnom priestore.	275

* Ide o štandardne dostupné materiály. Ďalšie materiály sú k dispozícii na zakázku (pozri kapitolu MATERIÁLY).

** Podľa použitého materiálu a prevádzkových podmienok.